



Technische fiche – Pinto Lak Mat en Pinto Lak Satin

Beschrijving

Pinto Lak Mat of Satin is een hoogwaardige polyurethaan-acrylaatlak met zeer goede vloeï en een bijzondere krasvastheid.

Toepassingsgebieden.

Pinto Lak Mat of Satin kan toegepast worden op de meest diverse ondergronden zoals houten deuren en ramen, metalen en andere materialen waar een hoge krasvastheid vereist is.

Eigenschappen.

- Uitstekend kras- en slijtvast
- Zeer goed bestand tegen handvet en vuil
- Perfecte vloeï
- Geurarm
- Hoge dekkraft
- Lange open-tijd
- Waterdampdoorlatend
- Niet-vergelend
- Goede elasticiteit
- Beschikbaar in basisverven (Wit, Base D en TR)
- Zeer goed afwasbaar
- Voor professioneel gebruik

Bindmiddel.

Hoogwaardige polyurethaan- en acrylaatharsen.

Pigmenten.

Hoogwaardig rutiel titaandioxide en specifieke polymeren.

Kleur.

Wit. Bestaat ook in basisverven (Wit, Base D en TR). Deze basisverven kunnen aangekleurd worden in onze kleurmengmachine.

Vorbereiding van de ondergrond.

De ondergrond moet steeds draagkrachtig, schoon en vetvrij zijn. Steeds de oppervlakte grondig ontvetten met een universele ontvetter en vervolgens ruw opschuren om een goede hechting op bestaande verfsystemen te verzekeren. Werk steeds in goed geventileerde omstandigheden.



Systemen.

Oude verflagen

Steeds het oppervlak reinigen met een universele ontvetter of ammoniakoplossing en goed ruw opschuren. Niet-hechtende verflagen verwijderen en het oppervlak bijwerken indien nodig. Als grondlaag 1 laag Pinto Lak Primer en afwerken met 1-2 lagen Pinto Lak Mat of Satin

Hout

Zorg ervoor dat de oppervlakte steeds mooi opgeschuurd en gereinigd is. Scherpe kanten mooi afronden en harsuitbloedingen verwijderen. Verweerd hout behandelen tot een mooie houtoppervlakte wordt bekomen.

Grondlaag : 1-2 lagen Pinto Lak Primer

Afwerking : 1-2 lagen Pinto Lak Mat of Satin

Metalen

Goed ontvetten, reinigen en ontroesten (mechanisch schuren).

Grondlaag : 1-2 lagen Pinto Lak Primer

Afwerking : 1-2 lagen Pinto Lak Mat of Satin

Harde PVC / non-ferromaterialen

Grondig reinigen met universele ontvetter of ammoniakoplossing. Steeds voorbereiden met Pinto Lak Primer om een duurzame hechting te verzekeren. Afwerken met 1-2 lagen Pinto Lak Mat of Satin.

Verwerking.

Voor gebruik steeds goed mengen

Borstel of rol : onverdund (Vilt of Moltopreen)

Afwerking.

Afwerken met 1 à 2 lagen afhankelijk van de ondergrond.

Minimum gebruikstemperatuur.

De oppervlaktetemperatuur van de te schilderen voorwerpen moet minstens 5°C zijn. De omgevingstemperatuur is dan ongeveer 10°C. De relatieve vochtigheid maximum 85%.

Droogtijden (20°C- 60% RV)

Stofdroog : 2 uur

Overschilderbaar : 16 uur afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden.

Verdunning en reiniging.

Water.



Rendement (indicatief).

8-10 m² /L afhankelijk van de ondergrond.

Fysische eigenschappen.

	MAT	SATIN
Densiteit (kg/l)	1,31- 1,34	1,26 – 1,32
Vaste stof (gewicht %)	55-60	55-60
Vaste stof (volume %)	28-32	28-32
Glans 85°	10-15	55-65
Glans 60°	4-7	20-30
Viscositeit (Brookfield)	3000-6000	3000-6000
C&P (Pas)	0,15- 0,20	0,15 – 0,20
Vlampunt	Niet van toepassing	Niet van toepassing

EU-grenswaarden voor dit product (VOS). catA/d: 130 g/L (2010).

Dit product bevat max. 90g/L VOS-producten.

Houdbaarheid.

Minstens 1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 5°C en 30°C.

Verpakking.

1L - 2,5L

Veiligheidsopmerking. (zie veiligheidsblad)

P102 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

P305+P351 : Bij contact met de ogen : voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten.

P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen

EUH 208 – Het product bevat : 1,2-benzisothiazol-3(2H)one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.