



Technische Fiche - Pinto Murocyl Mat

Beschrijving en bestemming van het product

Water gedragen acrylaatverf voor verzorgd binnenwerk, extra mat. Uitstekend geschikt voor het schilderen van muren en plafonds met of zonder taso of vlies. Goede hechting op praktisch alle binnen muren. Zeer hoge dekkraft, geen spatten, goede vloeïng, reukarm en solventvrij. Kan alleen met water verdund worden. Geschikt voor het schilderen van plaasterwerk, oude verflagen mits grondige voorbereiding (ontvetten en eventueel schuren).

Bindmiddel: Hoogwaardig acrylaat dispersie.

Kleur: Zie kleurenkaart. Daarnaast kunnen nog 8.000 andere kleuren bekomen worden via het Color Dispenser systeem, waaronder de Pinto-waaier, RALkleuren, British Standard, NCS en Eurotrend.

Glans: 85°: 2,5 à 3,5 / 60°: 2,0 à 2,5 Mat

Technische gegevens

DIN EN 13300: Klasse 1 (Natte wrijvingsweerstand)

Densiteit (kg/L): 1,40 à 1,42 g/cm³

vaste-stof-gehalte: (gewicht%): 51 à 53%
(volume%): 29 à 31%

Droogtijden: stofdroog: 1 uur
overschilderbaar: 4-6 uur

VOC: < 30 g/L

Europees maximum toegelaten waarde voor dit product: (Cat A/a): 30 g/L (2010)

Viscositeit: (Brookfield DV15Rpm) (mPas): 20.000 à 25.000
Cone and Plate (10.000 sec - 1/25 °C): 0,11 à 0,14

Theoretisch rendement: 8- 10 m²/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie

Oppervlaktevoorbereiding

- 1) **Nieuw pleisterwerk**
 - Het pleisterwerk moet minstens 4 weken oud zijn.
 - Eventuele herstellingen grondig laten uitdrogen en een extra laag geven.
- 2) **Zuigende ondergronden**
 - Fixeren met Pinto Muroprim, 15% verdund met water
- 3) **Krijtende ondergronden**
 - Voorbehandelen met een geschikte primer.
- 4) **Oude verflagen**
 - Dispersieverven (waterverdundbare verven): afwassen (indien mogelijk) met een oplossing van bijv. universele ontvetter of verdunde ammoniak.
 - Oude lakken: afwassen met universele ontvetter of verdunde ammoniak, vervolgens opschuren.

Gebruikswijze

Afwerking: Eén à 2 lagen afhankelijk van de ondergrond met borstel, rol of spuitapplicatie. Minimum temperatuur van de te schilderen voorwerpen moet minstens 5 °C zijn, de omgevingstemperatuur moet 10 °C zijn.

Stockagestabiliteit

1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 0 en 30 °C (droog en vorstvrij).

De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: www.schellaert.be

De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Schellaert geeft hierbij dan ook geen enkele garantie naar functionaliteit of resultaat en neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op in dit verband. Wij nodigen onze klanten uit de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze technische afdeling. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.

SCHELLAERT NV

Dendermondsesteenweg 75 · 9300 Aalst · Belgium

Tel. 0032 53 77 77 99 · Fax 0032 53 78 33 83

info@schellaert.be · www.schellaert.be